Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 475

Flokowana | noszone okresowo

Dobra wrażliwość dotyku oraz standardowa ochrona chemiczna



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388
3001X

EN 374-1
Type B
JOT

EN 374-5

Manualność EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany
Włoski dekret ministerialny z dnia 21.03.1973
Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

KATEGORIA 3

CE
0334

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort
- Doskonała chwytność dzięki elastyczności rękawicy

Wydajność
- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze

Ochrona skóry
- Zalecane dla osób uczulonych na proteiny w naturalnym lateksie

Zgodność z żywnością
- Poprzednia nazwa: Optinit 472

Gwarantowana jakość
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Troska o środowisko
- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE
- Przemysł spożywczy

APLIKACJE
- Manipulowanie produktami żywnościowymi
- Przygotowanie żywności
- Manipulowanie owocami i warzywami
- Cięcie mięsa i ryb

Edytowano 18/11/2026

Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 475

Flokowana | noszone okresowo

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3	0	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 3: Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



J: n-Heptan
O: Amoniak 25%
T: Formaldehyd 37%

TYP B

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami



SPOŻYWCZY

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020
BfR XXI - Germany
Włoski dekret ministerialny z dnia 21.03.1973

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Wytlaczana struktura
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	niebieski
Długość (cm)	31
Grubość (mm)	0.34
Rozmiar	6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	7.5E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	3.0E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.11

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 72 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dekretem francuskim z dnia 05/08/2020, włoskim dekretem ministerialnym z dnia 21/03/73 oraz niemiecką rekomendacją BfR XXI.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/08/18/1644
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 18/11/2026